

LESTS FONTE / ACIER

SUPPORT PEINT EN MAUVAIS ETAT

PREPARATION DE SURFACE

Extrait Manuel Technique International - 2001 –
copyright International

Laver à l'eau douce.

Effectuer un discage à blanc des zones où le métal est mis à nu et poncer à l'abrasif 80/120 à l'eau les zones restantes. Dépoussiérer soigneusement. Nota : si le système montre des signes de décollement ou si la rouille apparaît à travers, il est impératif de revenir au métal nu (au cas où les surfaces concernées atteignent 20% de la surface totale, il est conseillé de procéder à un sablage complet).

SYSTEME CONVENTIONNEL

Nb de couches	Produit	Pouv. Couvrant (rouleau)	Ep. Humide	Mode d'application	Intervalles de surcouchage			
					5°C	15°C	23°C	35°C
1	Primocon (1)	8,3	120µ	Brosse, rouleau	3h/6m	3h/6m	3h/6m	3h/6m
Variable	Watertite*	n/a	n/a	couteau à enduire	----	----	----	----
3	Primocon (1)	8,3	120µ	Brosse, rouleau	3h/6m	3h/6m	3h/6m	3h/6m
1	Primocon	8,3	120µ	Brosse, rouleau	Voir étiquette ou fiche technique			
2**	Antifouling International	Voir étiquette ou fiche technique		Brosse, rouleau	Voir étiquette ou fiche technique			

* Watertite: pour rattraper les éventuels défauts de surface. Pouvoir couvrant : 1 litre = 1m² appliqué à 1mm d'épaisseur.

**Lorsqu'un antifouling érodable est utilisé, il recommandé d'appliquer une couche supplémentaire

(1) S'applique sur les zones remises à nu.

SYSTEME HAUTE PERFORMANCE

(Ne pas appliquer sur un ancien système conventionnel)

Nb de couches	Système	Pouv. Couvrant (rouleau)	Ep. Humide	Mode d'application	Intervalles de surcouchage			
					5°C	15°C	23°C	35°C
1	Interprotect (1)	7,3	110µ	Brosse, rouleau	10h/6m	5h/6m	3h/6m	2h/6m
Variable	Watertite*	n/a	n/a	couteau à enduire	----	----	----	----
3	Interprotect (1)	7,3	110µ	Brosse, rouleau	10h/6m	5h/6m	3h/6m	2h/6m
1	Interprotect (2)	7,3	110µ	Brosse, rouleau	10h/1j	5h/9h	3h/7h	1h/5h
2**	Antifouling International	Voir étiquette ou fiche technique		Brosse, rouleau	Voir étiquette ou fiche technique			

* Watertite: pour rattraper les éventuels défauts de surface. Pouvoir couvrant : 1 litre = 1m² appliqué à 1mm d'épaisseur.

**Lorsqu'un antifouling érodable est utilisé, il recommandé d'appliquer une couche supplémentaire

(1) S'applique sur les zones remises à nu.

(2) Ne s'applique qu'après élimination des couches d'antifouling.